



## BIOFA EUROMIN. Pintura Mineral ref. 1405

**Propiedades:** Pintura mineral mate, lista para usar, compuesta de silicato potásico, pigmentos inorgánicos y sustancias de relleno con una pequeña cantidad de reguladores orgánicos de acuerdo con la norma DIN 18 363/2.4.1.  
**Atención:** No aplicar sobre pintura de dispersión o superficies plastificadas

**Composición:** Agua, greda, silicato de potasio, dióxido de titanio, polvo mineral de clorita, mica y cuarzo, pigmentos según color, dispersión acrílica pura, combinaciones orgánicas de amonio, polímeros de ácidos grasos, fosfonato de sodio, polisacáridos, silicatos metálicos de potasio, polisiloxano.

**Empleo:** Apta para superficies no pintadas de revoques de cal y cemento, hormigón, arenisca de cal, y otras superficies semejantes, así como sobre capas viejas muy adheridas de silicato y cal.

**Tratamiento previo:** La superficie debe ser sólida, resistente y limpia. Eliminar todos los restos de pintura de dispersión, de látex, de aceite y resina. Para reparar grietas se puede preparar una masa con Euromin y arena de cuarzo. Eliminar los restos de aceite de desencofrado y capas de sinterizado. Eliminar todos los posibles restos de moho, hongos o cualquier otro vegetal. Sobre superficies muy absorbentes aplicar antes Fijador (consultar tabla).

**Aplicación:** Remover enérgicamente la pintura. Sobre revoques nuevos dar dos capas. La primera se puede diluir con un 20% de fijador y la segunda con un 5%. Para mezclar con colores utilizar 1410-1419 o colores de la carta RAL / NCS. Para el tratamiento sobre otras superficies consultar los datos técnicos. Al aplicar, no trabajar expuesta directamente a los rayos solares, ni a una temperatura inferior a los 5°C ni superiores a 35°C. Aplicable con rodillo, brocha, airless, aunque para conseguir mejor calidad y rendimiento es mejor aplicar con brocha.

**Secado:** Después de 24 horas se puede volver a pintar.

**Rendimiento:** 6 –7 m<sup>2</sup>/l. sobre una superficie normal y por capa

**Limpieza de los utensilios:** Con agua y jabón inmediatamente después de usar.

**Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco no expuesto a las heladas.

**Reciclaje:** Los utensilios pueden tirarse a la basura restos. Los envases y restos de productos a la basura selectiva.

**Advertencias de seguridad:** Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los ojos y la piel o cualquier superficie sensible a la alcalinidad (madera, metal, cristal, etc.) aclarar con agua abundante. En aplicación con pistola o airless no respirar los vapores. No tirar a la tierra ni a la canalización. El olor es el típico de las materias primas naturales.

GISCODE: M - SK 01 **Código Catálogo Europeo de Residuos** 08 01 12

**Datos de contenido de COV según normativa:**

Valor límite UE (cat. A/h): 40g/l (2010)

Contenido máximo de COV en 1405, 1406, 1407 : 1 g/l

